

防錆フィルム プラスター

写真



特徴

鉄の防錆保護に！

防錆紙とは異なり耐水性にすぐれてます。
フィルムは淡黄色で、視界もスッキリ。

性能

	湿潤試験		格納貯蔵試験	
	冷間圧延鋼板	クローム銅球	冷間圧延鋼板	クローム銅球
無処理 低密度ポリエチレン (厚さ0.1mm)	5日	3日	3ヶ月	5ヶ月
気化性防錆紙	60日	20日	2年	2年
他社 気化性防錆フィルム	15日	25日	2年	2年
当社 プラスターフィルム	90日	60日	2年	2年

※湿潤試験 50℃ 95%RH (JIS K-2246 4.32)

格納貯蔵試験 (JIS K-2246 4.40)

※上記データは机上測定値です。

実際誤使用される環境は多岐にわたりますので、防錆保証は出来ません。
ご使用の際は、ユーザー様で確認の上、ご使用下さい。

製造可能サイズ

厚み 0.05~0.10mm

幅 100~2000mm

その他、詳細はお問い合わせ下さい！